

ГОСТ 8568—77

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**ЛИСТЫ СТАЛЬНЫЕ С РОМБИЧЕСКИМ
И ЧЕЧЕВИЧНЫМ РИФЛЕНИЕМ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

к ГОСТ 8568—77 Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
См. Изменение № 3 (ИУС № 11—87) и Переиздание (сентябрь 1993 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4		
Пункт 1.1. Таблица. Ромбическое рифление. Графа «Масса 1 м ² листа, кг». Для толщины основания листа: $s = 6,0$ мм $s = 8,0$ мм	0	50,1
	66	66,6
См. Переиздание (декабрь 1995 г.) и Издание (сентябрь 2004 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4		
Пункт 1.1. Таблица. Ромбическое рифление. Графа «Масса 1 м ² листа, кг». Для толщины основания листа $s = 6,0$ мм	50,0	50,1

(ИУС № 12 2005 г.)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЛИСТЫ СТАЛЬНЫЕ С РОМБИЧЕСКИМ
И ЧЕЧЕВИЧНЫМ РИФЛЕНИЕМ

Технические условия

ГОСТ
8568—77Corrugated steel rhombic and lentil form sheets.
SpecificationsМКС 77.140.50
ОКП 09 7000

Дата введения 01.01.78


Настоящий стандарт распространяется на стальные горячекатаные с односторонним ромбическим и чечевичным рифлением листы общего назначения.
(Измененная редакция, Изм. № 4).

1. СОРТАМЕНТ


1.1а. Листовой прокат по толщине изготовляют:
высокой точности — А,
нормальной точности — В.

(Введен дополнительно, Изм. № 4).

1.1. Форма, размеры, предельные отклонения и масса 1 м² листа с ромбическим и чечевичным рифлением должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в таблице.



Черт. 1



Черт. 2

С. 2 ГОСТ 8568—77

Толщина основания листа s , мм	Предельные отклонения по толщине листа при ширине, мм								Ширина основания рифлей b , мм		Угол при вершине рифлей ϕ , град		Длина рифлей l , мм	Радиус закругления рифлей R , мм	Расположение рифлей на плоскости листа ϕ_1 , град	Масса 1 м ² листа, кг	Предельные отклонения по массе, %
	от 600 до 1000		св. 1000 до 1500		св. 1500 до 2000		св. 2000 до 2200										
	Нормальная точность	Высокая точность	Нормальная точность	Высокая точность	Нормальная точность	Высокая точность	Нормальная точность	Высокая точность	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.					
Ромбическое рифление																	
2,5	$\pm 0,25$	$\pm 0,18$	$\pm 0,25$	$\pm 0,18$	—	—	—	—	5,0	$\pm 0,15$	28	± 2	—	—	—	21,0	± 10
3,0	$\pm 0,25$	$\pm 0,23$	$\pm 0,25$	$\pm 0,23$	—	—	—	—	5,0	$\pm 0,15$	28	± 2	—	—	—	25,1	± 10
4,0	$+0,3$ $-0,7$	$\pm 0,30$	$+0,3$ $-0,7$	$\pm 0,3$	$+0,3$ $-0,7$	$\pm 0,3$	$+0,3$ $-0,7$	$\pm 0,3$	5,0	$\pm 0,15$	28	± 2	—	—	—	33,5	± 8
5,0	$+0,3$ $-0,7$	$\pm 0,35$	$+0,3$ $-0,7$	$\pm 0,35$	$+0,3$ $-0,7$	$\pm 0,35$	$+0,3$ $-0,7$	$\pm 0,35$	5,0	$\pm 0,15$	28	± 2	—	—	—	41,8	± 6
6,0	$+0,4$ $-0,8$	$+0,4$ $-0,6$	$+0,4$ $-0,8$	$+0,4$ $-0,6$	$+0,4$ $-0,8$	$+0,4$ $-0,6$	$+0,4$ $-0,8$	$+0,4$ $-0,6$	5,0	$\pm 0,15$	28	± 2	—	—	—	50,0	± 9
8,0	$+0,4$ $-0,8$	$+0,3$ $-0,8$	$+0,4$ $-0,8$	$+0,3$ $-0,8$	$+0,4$ $-0,9$	$+0,3$ $-0,8$	$+0,4$ $-0,9$	$+0,3$ $-0,8$	5,0	$\pm 0,15$	28	± 2	—	—	—	66,6	± 5
10,0	$+0,5$ $-1,0$	$+0,4$ $-0,7$	$+0,6$ $-1,0$	$+0,4$ $-0,7$	$+0,6$ $-1,0$	$+0,5$ $-0,9$	$+0,6$ $-1,0$	$+0,5$ $-0,9$	5,0	$\pm 0,15$	28	± 2	—	—	—	83,0	± 3
12,0	$+0,6$ $-1,1$	$+0,5$ $-1,1$	$+0,7$ $-1,1$	$+0,6$ $-1,0$	$+0,7$ $-1,1$	$+0,6$ $-1,0$	$+0,7$ $-1,1$	$+0,6$ $-1,0$	5,0	$\pm 0,15$	28	± 2	—	—	—	99,3	± 3
Чечевичное рифление																	
2,5	$\pm 0,25$	$\pm 0,18$	$\pm 0,25$	$\pm 0,18$	—	—	—	—	3,6	$\pm 0,15$	45	± 1	24	30	45	20,1	± 10
3,0	$\pm 0,25$	$\pm 0,23$	$\pm 0,25$	$\pm 0,23$	—	—	—	—	4,0	$\pm 0,15$	45	± 1	24	30	45	24,2	± 10
4,0	$+0,3$ $-0,7$	$\pm 0,3$	$+0,3$ $-0,7$	$\pm 0,3$	$+0,3$ $-0,7$	$\pm 0,3$	$+0,3$ $-0,7$	$\pm 0,3$	4,0	$\pm 0,15$	45	± 1	24	30	45	32,2	± 8
5,0	$+0,3$ $-0,7$	$\pm 0,35$	$+0,3$ $-0,7$	$\pm 0,35$	$+0,3$ $-0,7$	$\pm 0,35$	$+0,3$ $-0,7$	$\pm 0,35$	5,0	$\pm 0,15$	45	± 1	24	30	45	40,5	± 6
6,0	$+0,4$ $-0,8$	$+0,4$ $-0,6$	$+0,4$ $-0,8$	$+0,4$ $-0,6$	$+0,4$ $-0,8$	$+0,4$ $-0,6$	$+0,4$ $-0,8$	$+0,4$ $-0,6$	5,0	$\pm 0,15$	45	± 1	24	30	45	48,5	± 5
8,0	$+0,4$ $-0,8$	$+0,3$ $-0,8$	$+0,4$ $-0,8$	$+0,3$ $-0,8$	$+0,4$ $-0,9$	$+0,3$ $-0,8$	$+0,4$ $-0,9$	$+0,3$ $-0,8$	6,0	$\pm 0,15$	45	± 1	24	30	45	64,9	± 5
10,0	$+0,5$ $-1,0$	$+0,4$ $-0,7$	$+0,6$ $-1,0$	$+0,4$ $-0,7$	$+0,6$ $-1,0$	$+0,5$ $-0,9$	$+0,6$ $-1,0$	$+0,5$ $-0,9$	6,0	$\pm 0,15$	45	± 1	24	30	45	80,9	± 3
12,0	$+0,6$ $-1,1$	$+0,5$ $-1,1$	$+0,7$ $-1,1$	$+0,6$ $-1,0$	$+0,7$ $-1,1$	$+0,6$ $-1,0$	$+0,7$ $-1,1$	$+0,6$ $-1,0$	6,0	$\pm 0,15$	45	± 1	24	30	45	96,8	± 3

Примечания:

- Толщина листов с односторонним ромбическим и чечевичным рифлением определяется по толщине основания листа s в миллиметрах.
 - Для листов, прокатанных на станах полистной прокатки, в средней части ширины листа допускается толщина основания на 0,2 мм выше плюсового предельного отклонения.
 - Ширина основания рифлей b , угол при вершине рифлей ϕ , диагонали ромба $t_1 + t_2$, угол расположения рифлей на плоскости листа ϕ_1 , расстояние между рифлями t , длина рифлей l , радиус закругления рифлей R на готовых листах не контролируются и даны для расчетов при изготовлении инструмента.
 - Масса 1 м² листа определена по номинальным размерам листов, высоте рифлей, равной 0,2 толщины листа, малой диагонали ромба, равной 27,5 мм, большей диагонали ромба, равной 65 мм. Плотность стали — 7,85 г/см³.
 - (Исключено, Изм. № 4).
- (Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4, Поправка).

1.2. Рифленый прокат изготовляют в листах и рулонах с односторонним ромбическим или чечевичным рифлением.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.3. Высота рифлей на листах должна быть 0,1—0,3 толщины основания листа, но не менее 0,5 мм. По требованию потребителя листы толщиной основания 5 мм и более должны иметь высоту рифлений не менее 1,0 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.4. Листы с ромбическим рифлением изготовляют с диагоналями ромба $(25-30) \times (60-70)$ мм. Конфигурация рифлений и расположение больших диагоналей ромба вдоль или поперек листа устанавливаются изготовителем.

По требованию потребителя разрешается изготовление листа с другим соотношением диагоналей ромба.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

1.5. Листы с чечевичным рифлением изготовляют с расстоянием между рифлями 20, 25 и 30 мм.

1.6. Листы изготовляют шириной от 600 до 2200 мм и длиной от 1400 до 8000 мм с градацией 50 мм.

1.7. По требованию потребителя допускается изготовление листов других размеров.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.8. Листы по размерам изготовляются:

с указанием размеров по толщине в соответствии с размерами, указанными в таблице, и по ширине и длине в пределах, указанных в п. 1.6 — форма I;

с указанием размеров по толщине в пределах, указанных в таблице, без указания размеров по ширине и длине — форма II;

с указанием размеров, кратных по ширине и длине размерам, указанным потребителем в пределах, установленных в п. 1.6 — форма III;

с указанием мерных размеров в пределах, указанных в п. 1.6 — форма IV.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.9. Предельные отклонения по длине и ширине листов — по ГОСТ 19903.

По требованию потребителя листы и рулоны изготовляют с предельными отклонениями:

+20 мм — по ширине для рулонного проката свыше 1000 мм с необрезной кромкой;

+15 мм — по длине для листа свыше 2000 до 6000 мм и свыше при толщине 4,0 и 5,0 мм;

+25 мм — при толщине 6,0; 8,0; 10,0 и 12,0 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

1.10. Отклонения от плоскостности — по ГОСТ 19903 для нормальной и улучшенной плоскостности.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1.11. **(Исключен, Изм. № 1).**

1.12. Требования к прокату, изготовляемому в рулонах, а также размеры рулонов по ширине — по ГОСТ 19903.

Примеры условных обозначений:

Лист горячекатаный из стали марки Ст3сп по ГОСТ 380 с односторонним ромбическим рифлением размером $3,0 \times 1000 \times 2000$ мм, нормальной точности по толщине, улучшенной плоскостности с катаной кромкой:

Лист ромб В—К—ПУ—3,0×1000×2000 Ст3сп ГОСТ 8568—77

То же, с чечевичным односторонним рифлением:

Лист чечевица В—К—ПУ—3,0×1000×2000 Ст3сп ГОСТ 8568—77

Рулонный горячекатаный прокат марки Ст3сп по ГОСТ 380 с односторонним ромбическим рифлением размером $3,0 \times 1000$ мм, высокой точности, с катаной кромкой:

Рулон ромб А—К—3,0×1000 Ст3сп ГОСТ 8568—77

То же, с чечевичным односторонним рифлением:

Рулон чечевица А—К—3,0×1000 Ст3сп ГОСТ 8568—77.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Листы и рулоны изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

2.2. Листы и рулоны изготавливают из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1, Ст2 и Ст3 (кипящей, спокойной и полуспокойной) с химическим составом по ГОСТ 380.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготавливать листовой прокат без нормирования содержания хрома, никеля, меди.

2.1, 2.2. **(Измененная редакция, Изм. № 4).**

2.3. По требованию потребителя допускается изготовление листов из стали других марок.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.4. Листы, прокатанные на станах полистной прокатки, обрезаются с четырех сторон.

2.5. Листы и рулоны, прокатанные на стане непрерывной прокатки, допускается поставлять с катаными продольными кромками.

Имеющиеся на кромках зазубрины не должны выводить лист за номинальные размеры по ширине.

2.4, 2.5. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2.6. На поверхности листов не должно быть прокатных и слиточных плен, раковин-вдавов, раковин от окалины, раскатанных пузырей, трещин и загрязнений. На кромках листов не должно быть расслоений.

2.7. На поверхности листов допускаются рябизна, окалина, ржавчина, отпечатки, отдельные плены, глубина залегания которых не превышает предельных отклонений по толщине.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Листы и рулоны принимаются партиями. Партия состоит из листов одного вида рифления. Определение партии — по ГОСТ 14637.

3.2. Для контроля размеров и качества поверхности от партии отбирают два листа или один рулон.

3.3. При получении неудовлетворительных результатов контроля хотя бы по одному из показателей повторный контроль проводят на выборке, отобранной по ГОСТ 7566.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Контроль поверхности производят без применения увеличительных приборов.

4.2. Толщину основания листов и высоту рифлений измеряют на расстоянии не менее 100 мм от углов и 40 мм от кромок.

Размеры в любой измеряемой точке не должны выводить толщину листа за предельные отклонения.

4.3. Высота рифлей h определяется как разность размеров общей толщины листа $s + h$ и толщины основания листа s .

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 7566.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.04.77 № 926
3. ВЗАМЕН ГОСТ 8568—57
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 380—94	1.12; 2.2
ГОСТ 7566—94	3.3; 5.1
ГОСТ 14637—89	3.1
ГОСТ 19903—74	1.9; 1.10; 1.12

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)
6. ИЗДАНИЕ (сентябрь 2004 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в октябре 1978 г., ноябре 1980 г., июне 1987 г., июне 1989 г. (ИУС 11—78, 1—81, 11—87, 11—89), Поправкой (ИУС 2—2003)

Редактор *Л.И. Нахимова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 20.09.2004. Подписано в печать 06.10.2004. Усл.печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,60.
Тираж 162 экз. С 4125. Зак. 866.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 105062 Москва, Лялин пер., 6.
Пар № 080102

к ГОСТ 8568—77 Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
См. Изменение № 3 (ИУС № 11—87) и Переиздание (сентябрь 1993 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4		
Пункт 1.1. Таблица. Ромбическое рифление. Графа «Масса 1 м ² листа, кг». Для толщины основания листа:		
$s = 6,0$ мм	0	50,1
$s = 8,0$ мм	66	66,6
См. Переиздание (декабрь 1995 г.) и Издание (сентябрь 2004 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4		
Пункт 1.1. Таблица. Ромбическое рифление. Графа «Масса 1 м ² листа, кг». Для толщины основания листа		
$s = 6,0$ мм	50,0	50,1

(ИУС № 12 2005 г.)

к ГОСТ 8568—77 Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. Технические условия (Переиздания сентябрь 1993 г. и декабрь 1995 г. с Изменениями № 1, 2, 3, 4)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 1.1. Таблица. Графа «Предельные отклонения по толщине листа при ширине от 600 до 1000 мм. Нормальная точность». Для толщины основания листа 2,5 и 3,0 мм	$\pm 0,025$	0,25

(ИУС № 2 2003 г.)